



Vechro Pro Antigrffiti-PU

Διάφανη Βιομηχανική Βαφή
Υψηλών Αντοχών



Απόδοση: 4 - 6 m²/kg



Στέγνωμα: 2-3 ώρες



Μίξη: A:B συστατικά = 4:1
κατά Βάρος



Επαναβαφή: 18 - 24 ώρες



Συσκευασία: 1kg, 4kg

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι
συμβατικό ή airless

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Vechro Pro Antigrffiti-PU είναι υψηλής ποιότητας αντιρρυπαντική βαφή δύο συστατικών, κατάλληλη για την εφαρμογή πάνω σε τοίχους και σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, πέτρα, μέταλλα, ξύλο κλπ. Το προϊόν, αν εφαρμοστεί σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, δημιουργεί μέσω μηχανισμού chemical crosslinking έναν υμένα χωρίς πόρους, σκληρό και ελαστικό, ο οποίος δεν επιτρέπει στο graffiti (διάφορα spray, μαρκαδόρους κλπ.) να εισχωρήσει στο εσωτερικό του χρώματος και της επιφάνειας που θέλουμε να προστατεύσουμε. Επιδέχεται τον καθαρισμό του graffiti με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO ή κατάλληλα διαλυτικά - καθαριστικά graffiti. Παρουσιάζει υψηλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε επιφάνειες που πρέπει να αναπνέουν (υδρατμοπερατές). Είναι κατάλληλο για βαφή σε δημόσιους χώρους, δημόσια έργα, ξενοδοχεία κλπ. και αναφλέγεται πολύ δύσκολα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα	Στιλπνό ανάλογα με το πορώδες και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Ειδικό Βάρος	Μετά την ανάμιξη των δύο συστατικών 0,94-0,98 kg/lt.
Απόδοση	6-8 m ² /lt (4-6 m ² /kg) ανά στρώση. Το υλικό πρέπει να βάφεται τέτοιο τρόπο, ώστε η τελική επιφάνεια (δύο στρώσεις) να έχει μιουργήσει έναν λείο, αδιαπέραστο υμένα, χωρίς πόρους ή προεξοχές στα οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να διεισδύσει ο (spray, μαρκαδόρος κλπ). Βλέπε και οδηγίες χρήσης.
Μίξη - αραιώση	A:B= 4:1 κατά Βάρος. Δεν αραιώνεται. Το μίγμα ζει 8 ώρες στους 150°C. Οι χρόνοι αυτοί περιορίζονται σημαντικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Το αναμειγμένο προϊόν πρέπει να αναδεύεται τακτικά ώστε να αποφεύγονται «καθίσματα» και τοπικά ζελαρίσματα.
Στέγνωμα	Επιφανειακά 2-3 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Σε βάθος 6-8 ώρες.
Επαναβαφή	18-24 ώρες και αφού έχει γίνει η πλήρης σκλήρυνση της πρώτης στρώσης.
VOC class	«Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Προστασία κατά της αναγραφής συνθημάτων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 499 gr/lt, (αποχρώσεις) 499 gr/lt. Το χρώμα περιέχει και διαλύτες που δεν είναι VOC. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
Χρόνος παράδοσης επιφάνειας προς χρήση	2-3 εβδομάδες (20°C, 50% σχετική υγρασία). Το χρώμα αποκτά τις αντιρρυπαντικές αντοχές του δεκαπέντε ημέρες μετά την εφαρμογή του, οπότε επιτυγχάνεται η πλήρης σκλήρυνσή του.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η προς βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνη, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κλπ. Αν η επιφάνεια είναι πορώδης και μπορεί να απορροφήσει μεγάλο μέρος του χρώματος, πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα κατάλληλο αστάρι δύο συστατικών ή το ίδιο το χρώμα με μεγαλύτερη αραιώση (15-20%). Αυτό θα επιτρέψει στην επόμενη στρώση να αφήσει ικανό πάχος ξηρού υμένα, ώστε να μην εξέχουν κόκκοι της επιφάνειας, οι οποίοι θα μπορούν να προβληθούν από το graffiti. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ομοιόμορφη, λεία χωρίς προεξοχές επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά σε αναλογία 4:1 κατά βάρος. Συνιστάται να εφαρμόζονται δύο στρώσεις χρώματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία με διαλυτικό Νο1 της VECURO και σαπούνι, πριν το χρώμα στεγνώσει. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον καθαρισμό, όταν χρησιμοποιούνται μηχανές ψεκασμού.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και η σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Νέες επιφάνειες πρέπει να στεγνώνουν για 3-4 εβδομάδες πριν ασταρωθούν. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.