

STUCOFIX

Ακρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος για χρήση

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Έτοιμος στόκος, υδατοδιαλυτός, με βάση τις ρητίνες ακρυλοστερενίου. Στρώνει εύκολα και μαλακά, χωρίς να κουράζει τον τεχνίτη, έχει ισχυρή πρόσφυση και γεμίζει τις επιφάνειες από σοβά, μπετόν και ξύλο, χωρίς σκασίματα. Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα και δημιουργεί μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια, με αντοχή στην υγρασία και τον παγετό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το STUCOFIX εξομαλύνει τοιχοποιίες από μαρμαροσοβά (εικ. 1,2), γυψοσοβά, γυψοσανίδες καθώς και ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες (εικ. 3), παράθυρα ακόμη και ξύλινα σκάφη. Σφραγίζει άριστα μικρές οπές που δημιουργούνται από πρόκες στους τοίχους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σπαθρά σημεία και λάδια και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή τους (για μαρμαροσοβά ή εμφανές μπετόν).

2. Εφαρμογή

Το υλικό απλώνεται ως έχει με μεταλλική σπάτουλα σε μία έως δύο επιστρώσεις, πάχους 0,5mm. Μετά από 2-3 ώρες τρίβουμε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.



ΕΙΚ. 1




ΕΙΚ. 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Μορφή - Χρώμα | Πάστα - Λευκό |
| Ειδικό βάρος | 1,70 ± 0,08kg/lit |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | Από +8 °C έως +35 °C |
| Βάσιμο ή τοποθέτηση ταπετσαρίας | Μετά από 24 ώρες |

Φίλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον



ΕΙΚ. 3

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/2-3m², ανάλογα με την επιφάνεια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 24 τεμ. 200gr
Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 400gr
Χαρτοκιβώτιο 24 τεμ. 800gr
Δοχείο 5kg, 20kg